



Prep G

Produkt

Prep G został opracowany jako czarny środek gruntujący do stosowania na szkle, nie posiadającym pokrycia ceramicznego, w celu zabezpieczenia połączenia klejowego przed promieniowaniem UV. Produkt może być również stosowany na PMMA (pleksiglas) i PC (poliwęglan). Prep G znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, przy produkcji autobusów, statków i pojazdów szynowych.

Zastosowanie

- Gruntowanie okien nie posiadających pokrycia ceramicznego.
- Naprawa uszkodzonych powłok lakierniczych na elementach metalowych.

Sposób użycia

Powierzchnia do zagruntowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Należy ją najpierw wyczyścić, np. za pomocą preparatu Cleaner 14 lub Cleaner I. W przypadku użycia jednego z tych preparatów należy przeprowadzić test czy nie wchodzi on w reakcję z czyszczoną powierzchnią.

Opakowanie z Prep G powinno być zamknięte aż do momentu zastosowania. Prep G reaguje pod wpływem temperatury i wilgoci z powietrza. Butelkę należy wstrząsnąć przed użyciem. Nie należy używać ponownie butelki otwartej wcześniej. Do nakładania Prep G używa się czystego pędzla, wałka lub aplikatora filcowego, nakładając go w jednym kierunku.

Temperatury stosowania: +5°C do +30°C.

Nie należy stosować preparatu jeżeli tworzy się kondensacja pary wodnej (wysoka wilgotność powietrza i zimne podłoże).

Czas schnięcia: min. 5 minut.

Klej należy nałożyć na Prep G w przeciągu 24 godz.

KLEJE I USZCZELNIACZE

Prep G

Dane techniczne

Zawartość substancji stałych	ok. 22%	
Gęstość	ok. 0,99 g/ml.	
Czas schnięcia	>5 min.	(20°C / 50% wilg. wzgl.)
Punkt zapłonu	-1°C	
Kolor	jednolity czarny płyn	
Opakowanie	buteleczki 30 ml. i puszki 500 ml.	

Zużycie

Okolo 10 m² z litra.

Składowanie

Prep G można przechowywać 9 miesięcy w nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu przy temperaturach pomiędzy +5°C do +30°C.

Inne informacje

Karta Bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie.

POLSKA

Inter-Car Sp. z o.o.
www.inter-car.pl
inter-car@inter-car.pl

HOLANDIA

Bostik B.V.
www.bostik.com
infoni@bostik.com